

# Werkstoffrichtwerte



Rohstoffgruppe	DIN - Kurzz.	Kennwerte				Mechanische Werte						Thermische Werte						Elektrische Werte			Chemische Beständigkeit										
		Dichte	Feuchtigkeitsaufnahme (Normalklima)	Wasseraufnahme (Sättigung)	Reißfestigkeit	Grenzbiegespannung	Reißdehnung	E-Modul	Schlagzähigkeit	Kerbschlagzähigkeit	Kugeldruckhärt 10s	Gleitreibungskoeff. Gegen Stahl, trocken	Einsatztemperatur dauernd	Einsatztemperatur kurzfristig	Wärmeform- beständigkeit	Spezifische Wärmekapazität	Wärmeleitfähigkeit	linearer Wärme- ausdehnungskoeff.	Wärmedehnung 20-10 °C	Durchschlagsfestigkeit	Oberflächenviderstand	Spezifischer Durchgangswiderstand	Schwache Säuren	Starke Säuren	Schwache Laugen	Starke Laugen	Ketone, Ester	Aromate (Benzol)	Kohlenwasserstoffe (Benzin, Mineralöle)	Chlorkohlensäurestoffe (Trichlorethylen)	
		g/cm³	CW <sup>1</sup> %	CW <sup>2</sup> %	N/mm²	N/mm²	%	N/mm²	kJ/m²	kJ/m²	N/mm²	μ	°C	°C	°C	W/ K x m x K <sup>-1</sup>	10 <sup>8</sup> kJ/kg x °C	Δ L/L %	Ed ky/cm Ω	Ro Ω Ωcm	pb										
Polyamid 6	PA	1,14	2,5-3	9	80 50 <sup>1</sup>	130 40 <sup>1</sup>	70 200 <sup>1</sup>	3000	KB	>3 KB <sup>1</sup>	160 70 <sup>1</sup>	0,4	100	160	95	-40	1,7	0,23	70-100	0,95	500	10 <sup>12</sup>	5x10 <sup>14</sup>	(+)	-	+	(+)	+	+	+	+
Polyamid Guß	PA	1,15	2,0-3	5,0-6	85 60 <sup>1</sup>	130 60 <sup>1</sup>	40 100 <sup>1</sup>	3400	KB	>5 30 <sup>1</sup>	160 90 <sup>1</sup>	0,4	100	160	100	-40	1,7	0,3	80	-	500	10 <sup>12</sup>	5x10 <sup>14</sup>	(+)	-	+	(+)	+	+	+	+
Polyamid Guß	PA	1,14	2,0-3	5,0-6	80 50 <sup>1</sup>	120 55 <sup>1</sup>	30 50 <sup>1</sup>	2900	KB	>5 30 <sup>1</sup>	140 90 <sup>1</sup>	0,15 b. 0,25	100	140	95	-40	1,7	0,3	80	-	500	10 <sup>12</sup>	5x10 <sup>14</sup>	(+)	-	+	(+)	+	+	+	+
Polyamid 6,6	PA	1,15	2,5-3	8,5	90 65 <sup>1</sup>	140 70 <sup>1</sup>	30 150 <sup>1</sup>	3300 2000 <sup>1</sup>	KB	>3 15 <sup>1</sup>	170 100 <sup>1</sup>	0,24 b. 0,42	120	170	105	-30	1,7	0,23	70-100	0,9	500	10 <sup>12</sup>	10 <sup>14</sup>	(+)	-	+	(+)	+	+	+	+
Polyamid 11/12	PA	1,02	1	1,8	50	75	200	1400	KB	18	100	0,32 b. 0,38	75	120	50	-40	2,09	0,3	110	1,3	330	10 <sup>12</sup>	10 <sup>11</sup>	(+)	-	+	+	+	+	+	(+)
Polyamid 6 GF	PA	1,35	1,9-2,3	6,6	180 120 <sup>1</sup>	240 140 <sup>1</sup>	4 5 <sup>1</sup>	8000 6000 <sup>1</sup>	KB	7 11 <sup>1</sup>	220 150 <sup>1</sup>	0,35	120	180	210	-40	1,5	0,23	20-30	-	800	10 <sup>12</sup>	10 <sup>15</sup>	+	-	+	(+)	+	+	+	+
Polyacetal	POM	1,45	0,3	0,5	70	120	75	3200	KB	12	160	0,34	100	150	136	-40	1,5	0,31	120	1,15	500	2x10 <sup>12</sup>	3x10 <sup>15</sup>	-	-	+	+	-	+	+	(+)
Polyethylen 1000	UHMW-PE	0,94	-	-	40	27	>350	1000	KB	65	40	0,08 b. 1,24	80	120	74	-200	1,84	0,42	-	-	900	>10 <sup>14</sup>	>10 <sup>15</sup>	+	+	+	(+)	(+)	(+)	-	
Polyethylen 500	HMW-PE	0,95	-	-	35	38	>600	1150	KB	-	46	0,08 b. 1,24	80	120	74	-40	1,86	0,41	-	-	1000	10 <sup>14</sup>	>10 <sup>17</sup>	+	+	+	(+)	(+)	(+)	-	
Polyethylen 300	HD-PE	0,95	-	-	28	22	600	1000	KB	18	57	0,08 b. 1,24	90	125	70	-40	1,9	0,4	13	1,6	900	10 <sup>13</sup>	>10 <sup>16</sup>	+	+	+	(+)	(+)	(+)	-	
Polypropylen	PP	0,91	-	0,03	35	-	800	1300	KB	25	80	0,3	90	140	65	-40	1,7	0,22	110	1,5	750	10 <sup>14</sup>	>10 <sup>16</sup>	+	-	+	(+)	-	+	(+)	
Polytetrafluorethylen	PTFE	2,18	-	-	25	18	500	700	KB	16	30	0,22	260	300	121	-200	1	0,25	120	-	>500	>10 <sup>15</sup>	>10 <sup>16</sup>	+	+	+	+	+	+	+	
Polyvinylidenfluorid	PVDF	1,78	0,04	0,04	55	-	50	2000	KB	6	100	0,3	110	150	110	-40	0,96	0,13	120	0,96	220	10 <sup>13</sup>	10 <sup>15</sup>	+	+	+	+	+	+	+	
Polyvinylchlorid hart	PVC	1,4	0,3	0,5	30	90	20	3000	KB	4	130	0,6	60	700	75	-15	1,17	0,14	70	-	400	10 <sup>15</sup>	10 <sup>14</sup>	+	(+)	+	+	-	-	+	
Polycarbonat	PC	1,2	0,2	0,36	65	90	80	2200	KB	30	100	0,55	130	170	138	-150	1,2	0,19	60-70	0,8	350	10 <sup>15</sup>	10 <sup>17</sup>	+	+	-	-	-	-	+	
Acryglas	PMMA	1,2	1	4	60	140	10	3300	18	2	180	0,54	85	100	60	-40	1,47	0,19	70	-	450	>10 <sup>15</sup>	>10 <sup>15</sup>	+	(+)	+	+	-	-	+	
Polystyrol	PS	1,05	-	0,1	35	52	40	2100	KB	8	80	0,6	70	95	89	-50	-	0,17	90	-	1000	>10 <sup>14</sup>	10 <sup>17</sup>	+	(+)	+	+	-	-	-	
ABS-Mischpolymerisat	ABS	1,07	0,3	0,7	40	67	30	2400	KB	14	90	0,6	100	85	80	-35	1,2	0,17	95	-	220	10 <sup>13</sup>	10 <sup>15</sup>	+	(+)	+	+	-	-	+	
Polyester	PET	1,38	0,2	0,5	80	125	60	3000	KB	>4	150	0,25	120	180	74	-20	1,05	0,21	70-80	0,8	>500	>10 <sup>15</sup>	3x10 <sup>16</sup>	+	+	+	-	+	+	+	
Polyetheretherketon	PEEK	1,32	0,1	0,5	90	160	45	3500	KB	30	-	0,32 b. 0,38	250	280	182	-	1,06	0,25	47	-	200	5x10 <sup>12</sup>	10 <sup>16</sup>	+	-	+	+	+	+	+	
Polysulfon	PSU	1,24	0,3	<0,1	85	108	15	2500	-	>3	140	0,4	160	180	175	-40	-	-	56	0,9	420	-	5x10 <sup>16</sup>	+	-	(+)	(+)	-	-	-	
Polyamidimid	PAI	1,4	0,33	5	152	-	12	4800	-	-	-	-	260	300	260	-	-	0,21	31	-	230	-	2x10 <sup>17</sup>	(+)	-	+	-	+	+	+	+
Polyetherimid	PEI	1,27	0,25	1,25	105	145	60	3000	-	10	-	-	170	200	260	-	-	0,22	56	-	330	-	10 <sup>15</sup>	+	+	+	-	+	+	(+)	
Hartgewebe	HGW	1,36	-	ca.2	80	130	-	7x 10 <sup>3</sup>	30	15	170	-	110	-	-	-	0,3	20-40	-	>220	10 <sup>10</sup> 5x10 <sup>7</sup>	-	+	-	+	-	+	+			
Hartpapier	HP	1,4	-	8	120	150	-	7x 10 <sup>3</sup>	20	15	150	-	120	-	-	-	-0,3	20-40	-	>400	10 <sup>11</sup> 10 <sup>8</sup>	10 <sup>13</sup> 10 <sup>11</sup>	+	-	+	-	(+)	+	+		
Prüfvorschriften		-	-	-	DIN 53455 53371	DIN 53452 53371	-	DIN 53455 53371	DIN 53453 53371	DIN 53453 53371	nach BASF u.a.	-	-	DIN 53461	-	-	DIN 53461	-	-	DIN 52612	-	-	VDE 0303/ /10.5 5 Teil2	VDE Teil3	VDE 0303/ /10.5 5 Teil3	beständig + bedingt beständig (+) unbeständig -					

Das Merkblatt ist nach bestem Wissen nach Angaben der Rohstoffhersteller und der einschlägigen Fachliteratur für unsere Kunden als Hilfe zusammengestellt worden. Die Werte gelten im allgemeinen für trockenen Zustand und für Raumtemperatur. Temperaturänderungen beeinflussen die Meßwerte erheblich. Diese Tabelle kann daher nur unverbindlich beraten.